

stupeň bublania	BBA	BS EN ISO 4628-4 : 2003	0(S0) žiadne viditeľné bublanie
Odolnosť proti nárazu	BBA	BS EN ISO 6272-1 : 2011	Priemerná hĺbka jamky 5.4mm

Vlastnosť	štandardný index	jednotky	Ohodnotenie / hrúbka
Hrúbka hliníku		mm	0,50
Povrchová úprava			PVDF alebo HDPE / PE primer
Hmotnosť		Kg/m <sup>2</sup>	5.48
Zloženie jadra		-	LDPE alebo FR
Tolerancie hrúbky		-	-0 +0,2
Tolerancia hrúbky hliníku		-	Ako špecifikované in EN485 -4
Tvrdosť povrchu	HB		2h
Namáhanie ohybnosť	100MPa		166
Ohýbanie modul pružnosti	2,0x10 MPa		3.98x10
posúvajúci sila	22,0 MPa		30.1
Teplotná odolnosť		C	-50 až +90
Tepelná rozťažnosť		Mm/m C	0.024
Tepelná odolnosť	R	M2 K/W	0,0072
Odolnosť voči vriacej vode	2 hodiny		Bez zmeny
Odolnosť voči kyseline chlorovodíkovej	24hodin 2% HC1		Bez zmeny
Odolnosť voči oleju	24 hodín Motorový olej		Bez zmeny
odolnosť voči rozpúšťadlám	100 x Dymethylbenén		Bez zmeny

**UK Head Office**

Unit 6, Site 2, Oak Business Units  
 Thorverton Road, Matford  
 Exeter, Devon. EX2 8FS  
 Tel: +44 (0)1392 823015  
 Fax: +44 (0)1392 829502

**UK Manufacturing Site**

Unit 2, Millyard Way  
 Pike Road Industrial Estate  
 Eythorne, Dover, Kent  
 Tel: +44 (0)1304 831319

**UK Distribution Centre**

Bays 2 & 3  
 Former Britland Site  
 Pike Road  
 Eythorne, Dover, Kent  
 Tel: +44 (0)1304 831319



Tel: +44 (0)1304 831319

Fax: +44 (0)1304 831319